

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO



À Firma

HELIOTEXTIL - ETIQUETAS E PASSAMANARIAS, S.A.
APARTADO 467

3702- S. JOÃO DA MADEIRA CODEX

Entrada: 210/2013

Data de Recepção das Amostras : 2013/01/09

Observações

N. Amostras - V/Referência

319/2013 - Ref.ª Helio SS - Fundo preto



Ensaios Requeridos

Ensaios químicos

- Os ensaios foram realizados entre a data 2013/01/09 e 2013/01/15.

V.N.FAMALICÃO, 15 de Janeiro de 2013

COORDENADOR
DO LABORATÓRIO


(Engª Ana Paula Fonte)

NOTAS:

- Os resultados deste relatório foram obtidos segundo os procedimentos descritos no manual da Qualidade do CITEVE e referem-se apenas às amostras submetidas a ensaios, acima referenciadas.
- O relatório de ensaios não pode ser parcialmente reproduzido sem autorização do CITEVE.
- Os ensaios assinalados com * não estão incluídos no âmbito da acreditação deste laboratório
- l.q - limite de quantificação l.d. - limite de detecção n.d. - não detectado

LABORATÓRIOS - V.N.FAMALICÃO

<u>No. da Amostra</u>	<u>V/ Referência</u>	<u>Descrição da Amostra</u>
319 /2013	Ref.ª Helio SS - Fundo preto	1 Amostra de malha c/aplicação de transfer Helio

Ensaio/Norma: SOLIDEZ DO TINTO À ÁGUA DO MAR / ISO 105-E02:1994 + Cor 1:2002

Resultados

Alteração de cor:	4-5
Manchamento sobre:	
Acetato	4-5
Algodão	4-5
Poliamida	4-5
Poliéster	4-5
Acrílica	4-5
Lã	4-5

Notas

Foram testados todos os componentes/cores da amostra (nº de ensaios efectuados: 6), o valor apresentado é o pior valor encontrado.

Ensaio/Norma: SOLIDEZ DO TINTO À ÁGUA CLORADA / ISO 105 E03:2010

Resultados

Alteração de cor:	
Fluo magenta	3
Fluo red	4
Pink	4
White	3-4
Restantes cores	4-5

Notas

Foram testados todos os componentes/cores da amostra (nº de ensaios efectuados: 6), o valor apresentado é o pior valor encontrado.

Condições de Ensaio

Concentração de cloro activo (mg/l):	100
--------------------------------------	-----

